

# DINARA<sup>®</sup> OIL<sup>®</sup>

*Vaš kod za ulja i maziva*

## TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU MAZIVA MAST - LITIJUMOVA EP MAST

### LITOL-24 EP 2

LITOL-24 EP 2 je litijumova EP maziva mast za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva pri povišenim opterećenjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih opterećenih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -40°C do +120°C.

Prednosti:

- odlična mehanička i oksidaciona stabilnost;
- dobra otpornost na dejstvo vode i vlage;
- dobra reološka svojstva (dobro ponašanje u različitim temperaturnim uslovima);
- odlična antikoroziona svojstva.

**NIVO KVALITETA: ISO 6743-9 (L-XCCHB 2); DIN 51825; DIN 51502 (K P 2K - 30); SRPS B.H3.624.**

### FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Izgled, boja	-	Homogena, žuta - braon mast	vizuelno
NLGI konzistencija	-	2	-
Tip sapuna (ugušćivača)		Li	-
Penetracija na 25 °C posle 60 ciklusa	mm/10	265-295	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	> 180	SRPS ISO 2176
Izdvajanje ulja	%	12	DIN 51 807/1
Temperaturni interval primene	°C	- 40 do + 120	-
Klasifikacija po ISO -u	-	L-XCCHB 2	-
Klasifikacija po DIN-u	-	K P 2K - 30	-

### PRIMENA

LITOL-24 EP 2 maziva mast se preporučuje za podmazivanje ležajeva, kliznih staza, zglobova, zupčastih spojnica i drugih opterećenih mazivih sklopova na bagerima, presama, valjaoničkim stanovima i drugoj industrijskoj opremi.

### SKLADIŠTENJE

LITOL-24 EP 2 - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

### PAKOVANJE:

0.8 kg	4 kg	5 kg	15 kg	17 kg	180 kg
	x				x